

Effex® Design -sisustus-/saunapaneeli

Laatuvaatimukset

Ominaisuus tai vika	Natural	Mist, Cloud, Snow, Ash, Peat	Coal, Walnut
Oksat	Ei sallita.	Ei sallita.	Ei sallita.
Oksalohkeamat	Ei sallita.	Ei sallita.	Ei sallita.
Oksanreiät	Ei sallita.	Ei sallita.	Ei sallita.
Koro ja kaarnaroso	Ei sallita.	Ei sallita.	Ei sallita.
Pihkakolot	Sallitaan pihkakoloja, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 50 mm yhden metrin matkalla. Yksittäisen pihkakolon pituus saa olla enintään 30 mm ja leveys 3mm. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.	Sallitaan pihkakoloja, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 50 mm yhden metrin matkalla. Yksittäisen pihkakolon pituus saa olla enintään 30 mm ja leveys 3mm. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.	Sallitaan pihkakoloja, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 70 mm yhden metrin matkalla. Yksittäisen pihkakolon pituus saa olla enintään 50 mm ja leveys 5mm. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.
Halkeamat	"Sallitaan enintään 0,5 mm leveitä hiushalkeamia, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 10% laudan pituudesta. Läpimeneviä halkeamia ei sallita. Laudan päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enintään 15 % laudan leveydestä."	"Sallitaan enintään 0,5 mm leveitä hiushalkeamia, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 10% laudan pituudesta. Läpimeneviä halkeamia ei sallita. Laudan päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enintään 15 % laudan leveydestä."	"Sallitaan enintään 0,5 mm leveitä hiushalkeamia, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 10% laudan pituudesta. Läpimeneviä halkeamia ei sallita. Laudan päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enintään 15 % laudan leveydestä."
Lyly	"Sallitaan ainoastaan siinä määrin, että verhouslautojen kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu."	"Sallitaan ainoastaan siinä määrin, että verhouslautojen kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu."	"Sallitaan ainoastaan siinä määrin, että verhouslautojen kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu."
Muut muotoviat	"Lapevääritys: max. 10 mm kahden metrin matkalla. Syrjävääritys: max. 2 mm kahden metrin matkalla. Kierous: max. 5 mm kahden metrin matkalla. Kupertuminen: max. 2,5% laudan leveydestä."	"Lapevääritys: max. 10 mm kahden metrin matkalla. Syrjävääritys: max. 2 mm kahden metrin matkalla. Kierous: max. 5 mm kahden metrin matkalla. Kupertuminen: max. 2,5% laudan leveydestä."	"Lapevääritys: max. 10 mm kahden metrin matkalla. Syrjävääritys: max. 2 mm kahden metrin matkalla. Kierous: max. 5 mm kahden metrin matkalla. Kupertuminen: max. 2,5% laudan leveydestä."
Sydänjuova	Ei sallita.	Ei sallita.	Ei sallita.
Sinistymä	Ei sallita.	Ei sallita.	Ei sallita.
Laho	Ei sallita.	Ei sallita.	Ei sallita.
Hyönteisvahingot	Ei sallita.	Ei sallita.	Ei sallita.
Paikat	Ei sallita.	Sallitaan.	Sallitaan.
Sormijatkokset	Sallitaan.	Sallitaan.	Sallitaan.
Sormilohkeamat	Sallitaan enintään 2 per lauta. Yksittäisen lohkeaman pituus saa olla enintään 2 mm ja leveys 1 mm.	Sallitaan enintään 2 per lauta. Yksittäisen lohkeaman pituus saa olla enintään 2 mm ja leveys 1 mm.	Sallitaan enintään 2 per lauta. Yksittäisen lohkeaman pituus saa olla enintään 2 mm ja leveys 1 mm.
Sallitut mittapoikkeamat	Paksuus < 20 mm ± 0,5 mm; > 20 mm ± 1,0 mm Leveys < 100 mm ± 1,0 mm; > 100 mm ± 2,0 mm Pituus ± 10,0 mm Päätypontin vinous max + - 0,5mm	Paksuus < 20 mm ± 0,5 mm; > 20 mm ± 1,0 mm Leveys < 100 mm ± 1,0 mm; > 100 mm ± 2,0 mm Pituus ± 10,0 mm Päätypontin vinous max + - 0,5mm	Paksuus < 20 mm ± 0,5 mm; > 20 mm ± 1,0 mm Leveys < 100 mm ± 1,0 mm; > 100 mm ± 2,0 mm Pituus ± 10,0 mm Päätypontin vinous max + - 0,5mm
Kosteuspitoisuus	10% ± 2%	10% ± 2%	10% ± 2%

Ostoerästä 95% tulee olla sellaista, että taulukon laatuvaatimukset täyttyvät.

Kyseessä on kuultovahattu puutuote. Kevät- ja kesäpuusta johtuva lievä värvaihtelu on tuotteelle ominaista.