

WISA®-Spruce^{WR}

WISA-Spruce^{WR} on kevyt, vettä hylkiväksi käsitelty vanerilevy rakentamiseen. Puupohjainen vettä hylkivä pintakäsittely suojaa levyä sääolosuhteilta ja tekee rakentamisesta tehokkaampaa. Puupohjainen aine hidastaa kosteuden tunkeutumista rakenteeseen antaen kuitenkin levyn hengittää ja kuivua vapaasti.

Liimaus

Säänkestävä liimaus, joka täyttää standardin EN 314-2 / luokka 3 Exterior vaatimukset. WISA-Spruce^{WR} täyttää matalien formaldehydipäästöjen standardin EN 13986 luokka E1 vaatimukset. Standardien TSCA Title VI / CARB Phase II / JAS Four Stars mukaiset toimitukset tilauksesta.

Pinta

Pintalaadut II ja III (standardin EN 635-3 mukaan).
Lisälaatu G (parannettu laatu II / ei avovikoja).

Koneistus

Reunatyöstöt saatavissa tilauksesta.

Paksuudet ja painot

Nimellispaksuus (mm)	Viilujen lukumäärä Paksuviilu	Paksuus (mm)		Paino keskimäärin (kg/m ²) Paksuviilu
		Min	Max	
12	5	11.5	12.5	5.7
15	5	14.3	15.3	7.0
18	7	17.1	18.1	8.1
21	7	20.0	20.9	9.4

Mitat ja paksuudet kosteuspitoisuuden mukaan (8–12 %).

Paksuudet ja mittatoleranssit täyttävät standardin EN 315 vaatimukset.



For PEFC™ products,
visit www.pefc.org



The mark of
responsible forestry
For FSC® products,
visit www.fsc.org





Levykoot

Vakiokoot

2400/2440/2500 x 1200/1220/1250 mm

Pontattuna 2400/2440 x 600/1200 mm

Muita kokoja saatavissa tilauksesta

Mittatoleranssit	< 1000 mm	±1 mm
	1000 - 2000 mm	±2 mm
	> 2000 mm	±3 mm

Suorakulmaisuustoleranssi ±1 mm / 1000 mm

Lujuusarvot ja tekniset ominaisuudet

WISA-Spruce^{WR} on CE-merkitty AVCP System 2+ -järjestelmän mukaisesti rakennekäyttöön. Täydet tekniset tiedot ovat saatavilla tuotekohtaisessa suoritustasoilmoituksessamme www.wisaplywood.com/dop.

Varastointiohjeet

Levyt on varastoitava kuivassa tilassa vaakatasossa ja peitettynä

Asennusohjeet

Kosteuden muutos aiheuttaa vähäisen muutoksen tuotteen dimensioissa. Jätä levyjen väliin asennusvaiheessa 1 mm/m laajenemisvara. Levyjä voi työstää tavallisilla käsityökaluilla. Lue lisää tuotteen käsittelystä Guide to Good Practice osoitteesta www.wisaplywood.com.

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali, joten jokainen levy on ainutlaatuinen. Valokuva tai näytepala ei vastaa täysin levyjä ja niiden värejä, sävyjä, syykuviota, oksaisuutta tai muita ominaisuuksia.

Lisätietoja muun muassa asentamisesta, kunnossapidosta, hävittämisestä ja ympäristöasioista saa osoitteesta www.wisaplywood.com tai ottamalla yhteyttä vanerin toimittajaan tai UPM:ään.

