

WICCO-Rustiikki HLL 28x220 PP 5-ply kuusi laatu

HLL 28x220 päätypontattu Liimattu kuusipaneeli 5-ply Oksainen A-laatu	
Ominaisuus tai vika	Laatuvaatimukset
Oksat ¹⁾	Sallitaan oksia, joiden koko on enintään 1/3 laudan leveydestä. Sarvi- ja lehtioksan tapauksessa enintään 50 % laudan leveydestä. Oksien tulee olla kiinteitä. Kiinteä oksa voi olla terve (tuore) tai kuollut (kuiva) oksa. Sallitaan yksittäisiä kuorioksia
Oksalohkeamat	Sallitaan yksi per lauta. max Ø 8 mm.
Oksanreiät	Ei sallita. Urospontissa olevat oksanreiät, jotka peittyvät asennuksen jälkeen sallitaan ilman määrärajoitusta
Halkeamat	Sallitaan enintään 0,5 mm leveitä hiushalkeamia, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 25 % laudan pituudesta. Laudan päissä sallitaan enintään laudan leveyden mittainen läpimenevä halkeama. Päätypontatun laudan päissä sallitaan kiinni oleva halkeama
Pihkakolot	Sallitaan pihkakoloja, joiden yhteenlaskettu pituus on 120 mm yhden kappaleen matkalla. Yksittäisen pihkakolon pituus saa olla enintään 40 mm. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita
Koro ja kaarnaroso	Ei sallita käyttöpinnalla.
Lyly ja muut muotoviat	Sallitaan ainoastaan siinä määrin, että lautojen kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu. Lapevääryys: 30 mm kahden metrin matkalla. Syrjävääryys: 4 mm kahden metrin matkalla. Kierous: 20 mm kahden metrin matkalla.
Sydänjuova	Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enintään 50 % laudan pituudesta.
Sinistymä	Ei sallita.
Värivika	Ei sallita.
Laho	Ei sallita.
Hyönteisvahingot	Ei sallita.
Paikat	Ei sallita.
Sormijatkokset	Ei sallita.
Sallitut mittapoikkeamat ²⁾	Paksuus < 20 mm ± 0,5 mm Paksuus > 20 mm ± 1,0 mm Leveys < 100 mm ± 1,0 mm Leveys > 100 mm ± 1,5 mm Pituus ± 50,0 mm

Ostoerästä 95% tulee olla sellaista, että taulukon laatuvaatimukset täyttyvät.

¹⁾ Taulukko osoittaa oksien sallitun koon ja määrän puutavarakappaleen oksaisimmalla 1,0m:n pituisella osalla.

²⁾ Mittapoikkeama, kun sahatavaran kosteuspitoisuus on 20%.